


Indischer Apfel



Botanische Bezeichnung

Weinmannia trichosperma
(Familie: Cunoniaceae)

Handelsnamen

Indischer Apfel – A, D, CH
Tineo – USA, GB

Vorkommen

Chile / Südamerika

Technische Eigenschaften

Der Laubbaum wird bis zu 25 m hoch und kann einen Durchmesser von bis zu 1 m erreichen.

Der in der Regel gut gewachsene Schaft bleibt bis zu ca. 10 m astfrei.

Ein exotisches Flair verstrahlt dieses harte Holz aus Chile. Die Farbe nuanciert von einem intensiven

rötlichbraunen Ton bis zu einem eleganten dunkel-rosé. Häufig sind dunkle, nahezu grünschwarze Farbstreifen vorhanden, die in ihrer unregelmäßigen Anordnung und mit ihrer variablen Breite zu lebhaften Farbkontrasten führen. Auf den Längsflächen strukturieren Porenritzen und weißliche Zellinhalte das Holzbild.

Trocknung

Die Trocknung dieses harten, mittelschweren Holzes sollte langsam erfolgen.

Gewicht

Gewicht des luftgetrockneten Schnittholzes 630 kg/cbm.

Hauptverwendung und Bearbeitungsmöglichkeiten

Die Bearbeitung des Holzes ist mit allen Werkzeugen sowohl von Hand als auch maschinell leicht durchzuführen.

Gehobelte Flächen haben einen matten Glanz und lassen sich besonders gut polieren.

Durch seine sehr dekorative Zeichnung wird es vorwiegend im Möbel und hochwertigen Innenausbau verwendet.

Schnittholz • Furniere • Holzwerkstoffe

M. Hechenblaickner Holzhandelsgesellschaft m. b. H.

A-8051 Graz, A.Kleinoschegstraße 41, Tel. 0316/60 78-0, Fax 0316/60 78-40