

FireSec-Holzfassaden, schwer entflammbar

Montage-/Wartungs- und Pflegehinweise für nicht maßhaltige Außenbauteile

Schön, Sie haben sich für den Baustoff Holz zur Fassadenverkleidung entschieden. Der nachwachsende Rohstoff Holz zeichnet sich als Naturbaustoff durch hervorragende Eigenschaften aus: Holz wirkt positiv auf das Gebäude. Es trägt zur Harmonisierung der Feuchtigkeitsbilanz, zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. Holz ist ein Stück gewachsene Natur und es sieht unvergleichlich gut aus.

Ein klein wenig Aufmerksamkeit Ihrerseits trägt entscheidend zum Wert- und Funktionserhalt Ihres Holzes bei. Denn auch der beste Baustoff braucht ein Minimum an Pflege. Versäumnisse können sehr unangenehm und teuer werden. Bei entsprechender Sorgfalt und dem Einsatz von im System abgestimmten Produkten steht der uneingeschränkten Freude an Ihren hochwertigen Profilholzfassaden nichts mehr im Wege. Sinn und Zweck dieser Montage, Wartungs- und Pflegehinweise ist,

- das Farbsystem auf den schwer entflammbaren Vollholzprofilen zu erhalten, um ein Auswaschen der Brandschutzsalze aus dem Massivholz zu verhindern.
- Brandschutzfunktion erhalten -
- durch das Farbsystem die Dauerhaftigkeit und Ästhetik der Vollholzprofile zu erhalten.

Montage:

Bis zur Montage der Ware ist das Profilholz trocken zu lagern. Siehe ergänzend das Technische Merkblatt „DE_TDS_spruce_solid_wood_001“

Bereits bei der Planung und vor der Montage müssen die Grundsätze

- Fachregeln des Zimmererhandwerks: Außenwandverkleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen (Bund Deutscher Zimmermeister), und
- Merkblatt Nr.18 des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz BFS, EN927-1, ergänzend beachtet werden.

Schnittstellen sind sofort mit dem Schutzanstrich coatEXT nachzubehandeln!

Sealer/Grundierung	2x nass in nass (ca.140-170g/m ²); Trocknung mind.24h
Deckanstrich	2x im Originalfarbton (2. Anstrich erst nach Durch-trocknung des ersten Anstrichs auftragen)

Sichtbare Schraub- oder Nietenköpfe stellen eine Schwachstelle dar und beschädigen das Beschichtungssystem. Diese Bereiche direkt nach der Montage nachzubehandeln. Eine verdeckte Befestigung der Fassadenprofile ist die technisch beste, und die zu empfehlende Montageart.

Wartung und Pflege:

Pflege- /Überholungsanstrich

Oberflächenbeschichtungen sollten jährlich, von einer fachlich qualifizierten Person, durchgeführt werden, um evtl. Beschädigungen partiell sofort ausbessern zu können. Das Führen eines Prüfbuches wird empfohlen. Bei deckenden Beschichtungen sind- je nach Witterungsbeanspruchung und Objektlage/ Exposition und Montageart - nach ca. 5-20, bei lasierenden Oberflächen nach 3-12 Jahren komplette Pflegeanstriche einzuplanen.

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung der Holzteile neutrale Allzweckreiniger, die keine aggressiven Stoffe, Lösemittel oder Scheuermittel enthalten. Diese Stoffe können die Oberflächen beschädigen.

Allgemeine Hinweise:

Werkzeuge

- Schleifpapier (Körnung 200/220) oder Schleifvlies (z.B. Scotch Brite)
- Lasur- oder Lackpinsel für Acrylprodukte

Vorbereitung des Untergrundes

- Zuerst die Oberflächenbeschichtung reinigen, diese muss fett-, wachs- und silikonfrei sein. Keinesfalls Dampfstrahl- oder Hochdruckreiniger verwenden. Nach angemessener Trocknungszeit (mindestens 3 Tage bei ca. 18° Celsius) ist ein Pflege- /Überholungsanstrich empfehlenswert.
- Bei intakter Beschichtung (keine Risse, keine Abplatzungen) Oberfläche nur leicht anschleifen und entstauben
- Nicht tragfähige Beschichtungen durch Schleifen vollständig entfernen. Diese Bereiche ggf. partiell vorstreichen. Flächiger, 2.Anstrich, nach Abtrocknung.

Verarbeitungsbedingungen

- Umweltfreundliche, wässrige Produkte zur Renovierung sollten nicht unter 10°C und über 25°C verarbeitet werden

Profi-Tipps

- Renovierungen sollten grundsätzlich ganzflächig durchgeführt werden
- Um ansatzfreie Oberflächen zu erzielen, sollten Profilbretter immer in ganzer Länge und nie quer zur Faser beschichtet werden. Direkte Sonnenstrahlung ist zu vermeiden
- Tipps auf Merkblatt Nr.18 des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz BFS, EN927-1, ergänzend beachten
- **immer Anstrichproben erstellen**

Beachten sie die technischen Merkblätter der ursprünglich verwendeten Farbsysteme. Änderungen behalten wir uns vor.